

Pistolenschaum LORENCIC LO-FOAM 1K



Pistolenschaum LO-FOAM 1K ist ein dauerhafter, 1K-Polyurethan- Isolations- und Montageschaum. Der ausgehärtete PU-Schaum ist ein gutes Wärme- und Schalldämmungsmittel mit hervorragender Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Faserzement, Holz, Metall und auf anderen zahlreichen Kunststoffen wie Styropor, PU-Hartschaum und Hart-PVC, haftet aber nicht auf Teflon, Polyethylen und Silikone. Der ausgehärtete Schaum reagiert empfindlich auf UV-Licht und direktes Sonnenlicht. Er ist beständig gegen bauübliche Chemikalienbelastung und formstabil. Technische Daten: - Freigeschäumte Masse: ca. 55 Liter, - Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C, - Klebefrei-Zeit: 6-10 Minuten, - Schneidbarkeit: nach ca. 30 Minuten, - Lagerung: Haltbarkeit 18 Monate.

Erhärtet in der Fuge (+23 °C): nach max. 8 h, - Lagerung: Haltbarkeit 18 Monate.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZKR13GLO	=§= Pistolenschaum LO-FOAM 1K 750ml 12Stk/Kart 70Kart/Pal	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at