

Betonkontakt B - 8 LORENCIC rot



Fein raue Putzhaftbrücke auf Betonflächen mit hervorragender Alkalibeständigkeit. - Gute Haftung. - Egalisiert Saugverhalten des Untergrundes. - rot eingefärbt. - Materialbasis: hochwertige Dispersionsmittel, Füllstoffe Additive. Anwendung: Diese Haftbrücke eignet sich nur für die Untergrundvorbehandlung vor dem Auftrag von Gips- oder Gips/Kalkputzen. Nicht als Untergrundvorbehandlung vor Kalk- oder Kalk/Zement- oder Zementputzen. Verarbeitung: Untergrund: Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen wie zB Staub, Ruß, Algen, Ausblühungen etc. sein. Die Restfeuchtigkeit von Betonuntergründen muss

unter 3,0 Masse-% (nach CM-Messung) liegen. Vorbehandlung: Filmbildende Trennmittel (Schalwachs, Schalöl etc.) entfernen. Wir empfehlen vorgängig mittels Kratzprobe die Oberflächenfestigkeit zu prüfen. Verarbeitung: Zubereitung: Gebinde gut anrühren. Mit max. 20 % Wasser verdünnen. Bei der Verarbeitung mit der Rolle, Bürste oder mittels Spritzgerät ist darauf zu achten, dass eine honigartige Konsistenz gleichmäßig aufgetragen wird und eine griffige Oberfläche entsteht. Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken. Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) oder nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen. Nicht mit anderen Materialien vermischen. Werkzeug nach Gebrauch sorgfältig reinigen. Lagerung: ungeöffnet und frostfrei gelagert: 24 Monate. Technische Daten: Verbrauch: ca. 0,3 kg/m², Standzeit vor Auftrag des Unterputzes: mind. 24 Stunden, Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden. Hinweis: Kategorie A/h 30 g/l (2010), dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z1222	Betonkontakt B - 8 rot 22kg/Kübel 24Kübel/Pal ***Frostgefahr ab 0°C***	KUE

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at